

PSCOAT INTERIOR INSULATION SYSTEM

Nano Interior Insulation

PSCoat interior insulation system



DOCUMENT mkm-INN-001

VERSION 1.0

STATUS Released

EDITION Juni 2026

PUBLISHER · DISTRIBUTION

mkm International GmbH
Boschstraße 16
47533 Kleve
www.nanofassadendaemmung.de

MANUFACTURER · PRODUCT RESPONSIBILITY

PSCoat Zurynski, Özdoğan & Co. GmbH
Schützenstraße 81a
58239 Schwerte
Responsible: Mesut Özdoğan
www.pSCO.at

DOCUMENT INFORMATION

Imprint

PUBLISHER · DISTRIBUTION**mkm International GmbH**

Boschstraße 16

47533 Kleve

info@nanofassadendaemmung.de

MANUFACTURER**PSCoat Zurynski, Özdoğan & Co. GmbH**

Schützenstraße 81a

58239 Schwerte

Responsible: Mesut Özdoğan

www.psc.co.at

SALES CONTACT**Markus Schlegel**

Phone: +49 2821 78699-85

m.schlegel@nanofassadendaemmung.de

TECHNICAL QUESTIONS**Ingo Büser**

Bausachverständiger

i.bueser@nanofassadendaemmung.de

VERSION HISTORY

Versions of this handbook

VERSION	AUSGABE	STATUS	ÄNDERUNGEN	PDF
1.0	AKTUELL	Juni 2026	FREIGEgeben	Erstausgabe des Systemhandbuchs Nanoinnendämmung. Eigene Kapitel für BASIC B und BUILD INTERIOR ergänzt (vormals nur im FAS-Handbuch beschrieben).

The current released version is always authoritative; older versions remain available as archived PDFs.

DOCUMENT STRUCTURE

Contents

01	What is Nanoinnendämmung?	05
02	How is the system structured?	06
03	What is the task of PSC 250 T ECB BASIC B?	07
04	What is the task of PSC 250 T BUILD INTERIOR?	09
05	What is the task of PSC 250 T ECI INTERIOR?	13
06	What is the task of PSC 250 T BS INSIDE?	16
07	How is the system applied and cared for?	20
08	Who to contact for what?	21
09	CE marking & conformity (EU 2024/3110)	22
10	PFAS declaration	24
11	A short materials science — how does the insulation work?	25
12	Release & confirmation	27

CHAPTER 01 · INTRODUCTION

What is Nanoinnendämmung?

Nanoinnendämmung is the thermoreflective interior insulation system based on PSCoat — for walls and ceilings of residential, office and public buildings.

01

WHAT IS THE SYSTEM FOR?

The system reduces surface heat transfer indoors, improves condensation resistance and protects against dirt and mould. ECI INTERIOR serves residential and office buildings, while BS INSIDE serves public areas with bacteriostatic requirements.

02

WHICH LAYERS DOES IT CONSIST OF?

The primer PSC 250 T ECB BASIC B, the thermoreflective functional layer PSC 250 T BUILD INTERIOR and a top coat — ECI INTERIOR or BS INSIDE.

CHAPTER 02 · SYSTEM BUILD-UP

How is the system structured?

The interior system combines a primer, a thermoreflective functional layer and a top coat.

LAYER	PRODUCT	TASK
Primer	PSC 250 T ECB BASIC B	adhesion promotion, corrosion and condensation protection
Functional layer	PSC 250 T BUILD INTERIOR	thermoreflective insulating intermediate layer
Top coat	PSC 250 T ECI INTERIOR / BS INSIDE	thermoreflective interior coating (BS INSIDE additionally bacteriostatic)

NOTE ON THE BUILD-UP

The choice of top coat depends on the application area: ECI INTERIOR for residential and office buildings, BS INSIDE for public and hygiene-sensitive areas.

HOW THIS WORKS

The insulating effect is based on two effects — reflection of radiant heat at the surface and reduced heat conduction through vacuum-filled ceramic nanospheres in the material (the thermos- flask principle). Details in Chapter 11 · Materials science.

CHAPTER 03 · PRIMER

What is the task of PSC 250 T ECB BASIC B?

PSC 250 T ECB BASIC B is the primer of the interior system — it ensures the adhesion of the following coatings and increases resistance to corrosion and water condensation.

01

WHAT IS THE TASK OF BASIC B IN THE SYSTEM?

BASIC B is the primer for the functional layer PSC 250 T BUILD INTERIOR as well as the interior coatings PSC 250 T ECI INTERIOR and PSC 250 T BS INSIDE. It ensures the adhesion of the following layers and increases resistance to corrosion and water condensation; it can be applied directly to corroded but stable surfaces.

02

WHICH PROPERTIES CHARACTERISE BASIC B?

Water-based acrylic resin primer — non-toxic, harmless to health and environmentally compatible. Suitable for interior surfaces made of concrete, cement, plaster bricks, wood or plastic (except PE, HDPE, PP, PTFE).

03

WHICH SUBSTRATE IS SUITABLE?

Building materials such as concrete, cement, wood, render and similar materials — including old stock (e.g. listed buildings), provided it is continuous and load-bearing. The substrate must be dry, firm and free of loose parts, oil, grease, dust, mould, salt and old loose coatings.

04

HOW IS BASIC B APPLIED?

Supplied ready to use; thoroughly mix the entire container contents before use. Preferably applied with an airless sprayer (remove the filter beforehand, nozzle pressure max. 120 bar), alternatively with brush or roller (bristle length 8–14 mm). A second coat is possible once the surface is touch-dry after approx. 2 hours.

IMPORTANT RESTRICTIONS

Do not apply at relative humidity above 80 %, at substrate moisture above 4 %, at substrate or ambient temperatures below +5 °C or above +30 °C. Do not apply to PE, HDPE, PP, PTFE or other plastics.

TESTED TECHNICAL DATA

BASIC B is used identically in the Nanofassadendämmung, Nanobodendämmung and Nanoflächdachdämmung systems. The complete tested characteristic values (adhesive tensile strength, water-vapour permeability, water absorption, etc.) are held centrally in Chapter 07 (BASIC B) of the Nanofassadendämmung system handbook (mkm-FAS-001).

SAFETY, CLEANING AND STORAGE

PSCoat contains no substances classified as hazardous to health. When applying, wear safety goggles, gloves and protective clothing; use respiratory protection in confined spaces and when spraying, and ensure adequate ventilation. Clean tools with water — ideally immediately after use. Store and transport frost-free at +5 °C to +30 °C, protected from direct sunlight. The current safety data sheet always prevails.

CHAPTER 04 · FUNCTIONAL LAYER

What is the task of PSC 250 T BUILD INTERIOR?

PSC 250 T BUILD INTERIOR is the thermoreflective functional layer of the interior system — a conductive insulating intermediate layer between the primer PSC 250 T ECB BASIC B and the top coat PSC 250 T ECI INTERIOR or BS INSIDE.

01

WHAT IS THE TASK OF BUILD INTERIOR IN THE SYSTEM?

BUILD INTERIOR is the conductive, thermoreflective insulating intermediate layer between the primer PSC 250 T ECB BASIC B and the top coat PSC 250 T ECI INTERIOR or BS INSIDE. It effectively protects against penetrating frost or heat as well as against the condensation of surface water vapour and offers high adhesion on all common building materials.

02

WHICH PROPERTIES CHARACTERISE BUILD INTERIOR?

Water-based acrylic resin coating — UV-resistant, vapour-permeable, non-toxic and environmentally friendly. It fills micro-cracks, prevents mould formation and does not dust off under atmospheric changes. BUILD INTERIOR reflects a high proportion of the incident radiant heat (Total Solar Reflectance, TSR: 92 %).

03

WHICH SUBSTRATE IS SUITABLE?

All porous surfaces such as concrete, masonry, stone, unglazed ceramics, render, gypsum or plasterboard — provided PSC 250 T ECB BASIC B has been applied beforehand as a primer. The substrate must be dry, firm, load-bearing and free of loose parts, oil, grease, dust, mould, salt and rust.

04

HOW IS BUILD INTERIOR APPLIED?

Supplied ready to use; thoroughly mix the entire container contents before use. Preferably applied with an airless sprayer (remove the filter beforehand, nozzle pressure max. 120 bar), alternatively with brush or roller (bristle length 8–14 mm). A second coat is possible once the surface is touch-dry after approx. 2 hours.

IMPORTANT RESTRICTIONS

Do not apply at relative humidity above 80 %, at substrate moisture above 4 % (concrete above 2.5 %), at substrate or ambient temperatures below +5 °C or above +30 °C. Do not apply to PE, HDPE, PP, PTFE or other plastics.

Technische Eigenschaften

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Verbrauch	0,9 l/m ²	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Verpackung	18 l / 9,36 kg	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Aussehen	milchig weiß; getrocknet mattweiß	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Geruch	geruchlos	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Haltbarkeit	24 Monate	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Überlackierbarkeit (ohne Schleifen)	4–8 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Reifungszeit	24 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

Geprüfte Kennwerte (EN 15824)

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Wasserdampfdurchlässigkeit	184 ± 18 g/m ² ·d	PN-EN ISO 7783 (Prüfdicke 0,5 mm)	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+ · Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Saugfähigkeit / Wasseraufnahme	0,07 ± 0,02 kg/m ² ·√h	PN-EN 1062-3 (Prüfdicke 0,5 mm)	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+
Haftung / Adhäsion auf Zement	1,4 ± 0,3 MPa	EN 1542:2000	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+ · Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Haftung / Adhäsion auf Stahl	0,4 ± 0,1 MPa	EN 1542:2000	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+ · Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Haftung / Adhäsion nach 20 Frost-Tau-Zyklen (Zement)	0,8 ± 0,1 MPa	EN 1542:2000	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+ · Herstellererklärung

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
			– TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV- Zertifikat Nr. 65408).
Reaktion auf Feuer (SBI)	B-s1, d0	PN-EN 13501-1	GEPRÜFT CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017) . Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+
Wärmeleitfähigkeit	0,000120 W/mK	PN-EN 1745	GEPRÜFT Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp
Gesamtsonnenreflexion (TSR)	92 %	Hotbox (TÜV-bestätigt)	GEPRÜFT CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017)
Dichte (Schütt-/Volumendichte)	0,5–0,55 g/cm ³	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+
Gewicht bei 1 mm Schichtdicke	0,5–0,55 kg/m ²	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+
pH-Wert	8,5–9,5	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+
VOC-Gehalt	9,1 g/l	PN-EN ISO 11890-1	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV- Zertifikat Nr. 65408) . Herstellererklärung – Geprüfte Kennwerte gelten auch für BUILD INTERIOR und HP+

Anwendungsbedingungen

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Oberflächentemperatur	+5 bis +30 °C	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Umgebungstemperatur	+5 bis +30 °C	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Relative Luftfeuchtigkeit	< 80 %	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Schichtdicke	1,0 mm (2 × 0,5 mm)	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Aushärtungszeit	ca. 24 h je Schicht	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Trocknungszeit	mind. 24 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

SAFETY, CLEANING AND STORAGE

PSCoat contains no substances classified as hazardous to health. When applying, wear safety goggles, gloves and protective clothing; use respiratory protection in confined spaces and when spraying, and ensure adequate ventilation. Clean tools with water — ideally immediately after use. Store and transport frost-free at +5 °C to +30 °C, protected from direct sunlight. The current safety data sheet always prevails.

CHAPTER 05 · INTERIOR COATING

What is the task of PSC 250 T ECI INTERIOR?

PSC 250 T ECI INTERIOR is the thermoreflective interior coating of the system — a decorative, mould-resistant protective layer for interior walls and ceilings of residential and office buildings.

01

WHAT IS THE TASK OF ECI INTERIOR IN THE SYSTEM?

ECI INTERIOR is the decorative, thermoreflective interior coating for walls and ceilings of residential and office buildings. As interior insulation, it increases the reflection of the energy radiated back into the room from the surfaces, thereby reducing surface heat transfer. The treated surfaces are dirt-resistant, mould-resistant and have excellent condensation resistance.

02

WHICH PROPERTIES CHARACTERISE ECI INTERIOR?

Water-based coating made of acrylic resin filled with ceramic nanospheres — UV-resistant, vapour-permeable, non-toxic and environmentally friendly; forms a membrane that covers micro-cracks. It reflects a high proportion of the incident solar radiation (Total Solar Reflectance, TSR: 92 %) and can be tinted in RAL colours in the COLOR version.

03

WHICH SUBSTRATE IS SUITABLE?

Porous interior surfaces such as concrete, masonry, stone, unglazed ceramics, render or plasterboard — on which the primer PSC 250 T ECB BASIC B and the functional layer PSC 250 T BUILD INTERIOR have already been applied. The substrate must be dry, firm and free of loose parts, oil, grease, dust, mould, salt and rust.

04

HOW IS ECI INTERIOR APPLIED?

Supplied ready to use; thoroughly mix the entire container contents before use. As the finishing layer, preferably applied with an airless sprayer (remove the filter beforehand, nozzle pressure max. 200 bar), alternatively with brush or roller (bristle length 8–14 mm). A second coat is possible once the surface is touch-dry after approx. 2 hours. Tinting only in the COLOR and SPECIAL COLOR versions.

IMPORTANT RESTRICTIONS

Do not apply at relative humidity above 80 %, at substrate moisture above 4 % (concrete above 2.5 %), at substrate or ambient temperatures below +5 °C or above +30 °C, or on a substrate heated above +30 °C by direct sun. The coating must not be exposed to prolonged direct contact with steam, water or other liquids. Do not apply to PE, HDPE, PP, PTFE or other plastics.

Technische Eigenschaften

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Verbrauch	0,18–0,30 l/m ² (je Schichtdicke)	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Verpackung	18 l	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Aussehen	milchig weiß (Standard); getrocknet mattweiß	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Geruch	geruchlos	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Haltbarkeit	24 Monate	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Überlackierbarkeit (ohne Schleifen)	2–3 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Reifungszeit	24 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

Geprüfte Kennwerte (EN 15824)

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Wasserdampfdurchlässigkeit	20 ± 0,5 g/m²·d	PN-EN ISO 7783 (Prüfdicke 0,5 mm)	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Saugfähigkeit / Wasseraufnahme	W3 (≤ 0,1) kg/m²·√h	PN-EN 1062-3 (Prüfdicke 0,5 mm)	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Haftung / Adhäsion (Abschlusschicht)	0,8 MPa	EN 1542:2000	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Körnunggröße (Abschlusschicht)	S1	PN-EN ISO 1524:2002	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Reaktion auf Feuer (SBI)	B-s1, d0	PN-EN 13501-1	GEPRÜFT CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017)
Wärmeleitfähigkeit	0,000416 W/mK	PN-EN 1745	GEPRÜFT Ersatz-Wärmeleitfähigkeitskoeffizient PScoat (Katodesk-tech) · ISO &

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
			Zertifikate – Übersicht · Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp
Gesamtsonnenreflexion (TSR)	92 %	Hotbox (TÜV-bestätigt)	GEPRÜFT CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017)
Dichte (Schütt-/Volumendichte)	0,9–0,95 g/cm ³	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV- Zertifikat Nr. 65408)
Gewicht bei 1 mm Schichtdicke	0,9–0,95 kg/m ²	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV- Zertifikat Nr. 65408)
pH-Wert	8,5–9,5	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV- Zertifikat Nr. 65408)
VOC-Gehalt	9,5 g/l	PN-EN ISO 11890-1	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV- Zertifikat Nr. 65408)

Anwendungsbedingungen

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Oberflächentemperatur	+5 bis +30 °C	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Umgebungstemperatur	+5 bis +30 °C	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Relative Luftfeuchtigkeit	< 80 %	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Schichtdicke	max. 1,0 mm	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Aushärtungszeit	ca. 24 h je Schicht	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Trocknungszeit	mind. 24 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

SAFETY, CLEANING AND STORAGE

PSCoat contains no substances classified as hazardous to health. When applying, wear safety goggles, gloves and protective clothing; ensure adequate ventilation in enclosed spaces and use respiratory

protection when spraying. Clean tools with water — ideally immediately after use. Store and transport frost-free at +5 °C to +30 °C, protected from direct sunlight. The current safety data sheet always prevails.

CHAPTER 06 · BACTERIOSTATIC INTERIOR COATING

What is the task of PSC 250 T BS INSIDE?

PSC 250 T BS INSIDE is the bacteriostatic, thermoreflective interior coating of the system — designed for interior walls and ceilings of public buildings such as hospitals, care homes and schools.

01

WHAT IS THE TASK OF BS INSIDE IN THE SYSTEM?

BS INSIDE is the bacteriostatic, thermoreflective interior coating for public areas — such as hospitals, care homes or schools. It is dirt- and mould-resistant as well as bacteria-inhibiting and, as interior insulation, increases the reflection of the energy radiated back into the room. The treated surfaces have excellent condensation resistance.

02

WHICH PROPERTIES CHARACTERISE BS INSIDE?

Water-based coating made of acrylic resin filled with ceramic nanospheres — bacteriostatic, UV-resistant, vapour-permeable, non-toxic and environmentally friendly; forms a membrane that covers micro-cracks. Can be tinted in RAL colours in the COLOR version.

03

WHICH SUBSTRATE IS SUITABLE?

Porous interior surfaces such as concrete, masonry, stone, unglazed ceramics, render or plasterboard — on which the primer PSC 250 T ECB BASIC B and the functional layer PSC 250 T BUILD INTERIOR have already been applied. The substrate must be dry, firm and free of loose parts, oil, grease, dust, mould, salt and rust.

04

HOW IS BS INSIDE APPLIED?

Supplied ready to use; thoroughly mix the entire container contents before use. As the finishing layer, preferably applied with an airless sprayer (remove the filter beforehand, nozzle pressure max. 200 bar), alternatively with brush or roller (bristle length 8–14 mm). A second coat is possible once the surface is touch-dry after approx. 2 hours. Tinting only in the COLOR and SPECIAL COLOR versions.

IMPORTANT RESTRICTIONS

Do not apply at relative humidity above 80 %, at substrate moisture above 4 % (concrete above 2.5 %), at substrate or ambient temperatures below +5 °C or above +30 °C, or on a substrate heated above +30 °C by direct sun. The coating must not be exposed to prolonged direct contact with steam, water or other liquids. Do not apply to PE, HDPE, PP, PTFE or other plastics.

Technische Eigenschaften

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Verbrauch	0,18–0,30 l/m ² (je Schichtdicke)	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Verpackung	18 l	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Aussehen	milchig weiß (Standard); getrocknet mattweiß	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Geruch	geruchlos	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Haltbarkeit	24 Monate	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Überlackierbarkeit (ohne Schleifen)	2–3 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Reifungszeit	24 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

Geprüfte Kennwerte (EN 15824)

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Wasserdampfdurchlässigkeit	20 ± 0,5 g/m²·d	PN-EN ISO 7783 (Prüfdicke 0,5 mm)	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Saugfähigkeit / Wasseraufnahme	W3 (≤ 0,1) kg/m²·√h	PN-EN 1062-3 (Prüfdicke 0,5 mm)	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Haftung / Adhäsion (Abschlusschicht)	0,8 MPa	EN 1542:2000	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Körnungsgroße (Abschlusschicht)	S1	PN-EN ISO 1524:2002	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
			(TÜV-Zertifikat Nr. 65408).
Reaktion auf Feuer (SBI)	B-s1, d0	PN-EN 13501-1	GEPRÜFT CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017)
Wärmeleitfähigkeit	0,000416 W/mK	PN-EN 1745	GEPRÜFT Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp
Gesamtsonnenreflexion (TSR)	92 %	Hotbox (TÜV-bestätigt)	GEPRÜFT CE-Kennzeichnung PSC 250 T (PN-EN 15824:2017)
Dichte (Schütt-/Volumendichte)	0,9–0,95 g/cm ³	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Gewicht bei 1 mm Schichtdicke	0,9–0,95 kg/m ²	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
pH-Wert	8,5–9,5	Messwert	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)
Antibakterielle Wirksamkeit (R-Wert)	3,05 (E. coli) / 2,56 (S. aureus) log ₁₀	JIS Z 2801:2000	GEPRÜFT Prüfbericht Nr. 68/2020 – Antibakterielle Wirksamkeit (JIS Z 2801:2000)
Wirksamkeit gegen Schimmel-/Hefepilze	Rhodotorula mucilaginosa: wachstumshemmend (Note 0 vs. 2) · Aspergillus niger: kein Unterschied zur Basis (Note 1/1)	PN-EN 15457:2014-10	GEPRÜFT Prüfbericht Nr. 69/2020 – Wirksamkeit gegen Schimmel-/Hefepilze (PN-EN 15457:2014-10)

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
VOC-Gehalt	9,5 g/l	PN-EN ISO 11890-1	GEPRÜFT Herstellererklärung – TÜV-verifizierte Produktparameter (TÜV-Zertifikat Nr. 65408)

Anwendungsbedingungen

PARAMETER	WERT	PRÜFMETHODE	STATUS
Oberflächentemperatur	+5 bis +30 °C	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Umgebungstemperatur	+5 bis +30 °C	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Relative Luftfeuchtigkeit	< 80 %	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Schichtdicke	max. 1,0 mm	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Aushärtungszeit	ca. 24 h je Schicht	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T
Trocknungszeit	mind. 24 h	—	GEPRÜFT Herstellererklärung – Technische Eigenschaften PSC 250 T / PSC 1200 T

SAFETY, CLEANING AND STORAGE

PSCoat contains no substances classified as hazardous to health. When applying, wear safety goggles, gloves and protective clothing; ensure adequate ventilation in enclosed spaces and use respiratory protection when spraying. Clean tools with water — ideally immediately after use. Store and transport frost-free at +5 °C to +30 °C, protected from direct sunlight. The current safety data sheet always prevails.

CHAPTER 07 · APPLICATION

How is the system applied and cared for?

Substrate preparation, application, conditions and care — the product-specific values are in the respective product chapter.

01

HOW IS THE SUBSTRATE PREPARED?

The substrate must be dry, firm and load-bearing — free of loose parts, oil, grease, dust, mould, salt and rust. Mineral substrates are primed beforehand; the information in the respective product chapter prevails.

02

HOW IS IT MIXED AND APPLIED?

The coatings are supplied ready to use; thoroughly mix the entire container contents before use. Preferably applied with an airless sprayer (remove the filter beforehand), alternatively with brush or roller (bristle length 8–14 mm). For airless application, add max. 0.1–0.3 litres of clean water.

03

WHICH CONDITIONS MUST PREVAIL?

Application at +5 °C to +30 °C and relative humidity below 80 %; not if rain or frost is expected. Stir the coating regularly during application, more frequently in direct sunlight.

04

HOW DOES THE SYSTEM DRY AND HOW IS IT CARED FOR?

A second coat is possible once the surface is touch-dry after approx. 2 hours; at least 24 hours between fully dried layers (max. 1.0 mm per layer). The cured surfaces are washable; clean tools with water.

OBSERVE PRODUCT-SPECIFIC REQUIREMENTS

Nozzle pressure, temperature limits, consumption and suitable substrates differ per product and are stated in the respective product chapter. The current released version and the product-specific safety data sheet always prevail.

CHAPTER 08 · CONTACTS

Who to contact for what?

The following contacts are available for planning, tendering, application and quality assurance.

VERTRIEB · SYSTEMBETREUUNG
Markus Schlegel

Telefon: +49 2821 78699-85

m.schlegel@nanofassadendaemmung.de

TECHNISCHE FACHFRAGEN
Ingo Büser

Bausachverständiger

i.bueser@nanofassadendaemmung.de

HERAUSGEBER · VERTRIEB
mkm International GmbH

Boschstraße 16

47533 Kleve

info@nanofassadendaemmung.de

HERSTELLER · PRODUKTVERANTWORTUNG
PSCoat Zurynski, Özdoğan & Co. GmbH

Schützenstraße 81a

58239 Schwerte

Verantwortlich: Mesut Özdoğan

www.pSCO.at

APPENDIX · CE MARKING

CE marking & conformity (EU 2024/3110)

The PSC 250 T coatings used in the Nanoinnendämmung system carry the CE marking on the basis of the harmonised standard PN-EN 15824:2017 and the EU Construction Products Regulation (EU) 2024/3110.

The CE marking documents that the coatings deliver the performances stated in the Declaration of Performance (DoP). Conformity is based on the harmonised European standard **PN-EN 15824:2017** for organic coatings and is carried out under the **EU Construction Products Regulation (EU) 2024/3110** in assessment system **AVCP System 3**. The reproduction below applies to the product variants used in this system.

NOTE

The declaration is reproduced below in its legally binding German version.



PRODUKT	PSC 250 T
PRODUKTVARIANTEN (DIESES SYSTEM)	PSC 250 T ECB BASIC B, PSC 250 T BUILD INTERIOR, PSC 250 T ECI INTERIOR, PSC 250 T BS INSIDE (ECIB bacteriostatic)
PRODUKTTYP	Elastomere Nano-Beschichtung mit wärmeisolierender Funktion
VERWENDUNGSZWECK	Beschichtung mit hervorragenden thermisch isolierenden Eigenschaften zur schützenden Anwendung auf Außen- und Innenflächen im Bauwesen und in industriellen Anwendungen.
VERANTWORTLICHE STELLE	PSCoat Zurynski, Özdoğan & Co. GmbH Schützenstraße 81a, 58239 Schwerte Verantwortlich: Mesut Özdoğan
LEISTUNGSERKLÄRUNG NR.	PSC250T-2026-01
SYSTEM ZUR BEWERTUNG (AVCP)	System 3
PRÜFLABOR (ERSTPRÜFUNG – ITT)	Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT, Zabrze, Polen
BRANDVERHALTEN	B-s1, d0 gemäß EN 13501-1

Deklarierte Eigenschaften

EIGENSCHAFT	KATEGORIE	ANFORDERUNG	DEKLARIERTE LEISTUNG
Haftzugfestigkeit	MPa – B	≥ 0,3 MPa	0,7 MPa ± 0,2
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1	≥ 150 g/m²·d	2572 ± 720 g/m²·d
Brandverhalten	B-s1, d0	PN-EN 13501-1	B-s1, d0
Gesamtsonnenreflexion (TSR)	—	—	92 %
Wasseraufnahme	W3	≤ 0,1 kg/m²·24h	0,01 kg/m²·24h
VOC-Gehalt	—	—	≤ 10 g/l gemäß EU-Vorgaben

Äquivalente wärmetechnische Systemleistung

SYSTEMWERT	EINHEIT	WERT
Äquivalente wärmetechnische Leistung (PSC)	W/mK	0,000120
Äquivalente wärmetechnische Leistung (PSC interior)	W/mK	0,000416

HINWEIS ZU DEN SYSTEMLEISTUNGSWERTEN

Die angegebenen Werte stellen Systemleistungswerte dar und entsprechen nicht der Wärmeleitfähigkeit eines Materials im Sinne der Normen EN 12667 oder EN 12664. Lambda ermittelt unter definierten Prüfbedingungen (Hotbox-Verfahren) durch das Łukasiewicz-Forschungsnetzwerk – Institut für Keramik und Baustoffe, bestätigt durch den TÜV.

Die CE-Kennzeichnung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2024/3110.

APPENDIX · EVIDENCE

PFAS declaration

PSCoat declaration: the products contain no substances from the collective term PFAS (REACH, Title IV, Article 33).

NOTE

The declaration is reproduced below in its legally binding German version.

Unsere Erzeugnisse enthalten keine gesundheitsschädigenden Stoffe, die unter den Sammelbegriff **PFAS** (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) fallen – vor allem:

- Perfluorooctansäure (PFOA)
- Perfluorooctansulfonat (PFOS)
- Perfluornonansäure (PFNA)
- Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)
- Perfluorheptansäure (PFHpA)
- Perfluordecansäure (PFDA)

Auch wenn diese Stoffe noch nicht vollständig in die Kandidatenliste der gefährlichen Stoffe bei der ECHA aufgenommen sind, kennen wir die Verpflichtung aus Titel IV (Informationen in der Lieferkette) Artikel 33 (1 + 2) der REACH-Verordnung. Wir stellen unseren Abnehmern bei Änderungen der Kandidatenliste zeitnah Informationen zur Verfügung, falls hierdurch Inhaltsstoffe unserer Stoffe, Erzeugnisse, Zubereitungen oder Verpackungen betroffen sind.

VERANTWORTLICHE STELLE

PSCoat Zurynski, Özdoğan & Co. GmbH

Schützenstraße 81a, 58239 Schwerte · Verantwortlich: Mesut Özdoğan

APPENDIX · FUNDAMENTALS

A short materials science — how does the insulation work?

Fundamentals: ceramic nanospheres and the Knudsen effect — why the thermoreflective coating insulates.

NOTE

The materials-science explainer below is currently provided in German.

Keramik ist die Oberkategorie von Glas – Hauptkomponente beider Stoffe ist Quarzsand, beide haben also eine mineralische Basis. **Glaskeramik** vereint die Vorteile beider Werkstoffe: Sie wird zunächst als Glas hergestellt und anschließend durch kontrollierte Kristallisation in eine teilkristalline Struktur umgewandelt. Bekannte Beispiele sind Ceran-Kochfelder, Zerodur (Teleskopspiegel) und Dental-Glaskeramik für Zahnersatz.

01**WARUM GLASKERAMIK?**

Glaskeramik ist weder reines Glas noch herkömmliche Keramik, sondern ein eigenständiger Hightech-Werkstoff. Sie verbindet die Formbarkeit von Glas mit der mechanischen Festigkeit und Temperaturbeständigkeit von Keramik – und lässt sich zu extrem dünnen, dennoch stabilen Wandungen verarbeiten.

02**WAS STECKT IN PSCOAT?**

PSCoat enthält Keramik-Nanosphären – geschlossene, hohle Kugeln aus Glaskeramik. Sie enthalten Vakuum oder extrem wenig Gas; dadurch wird die Wärmeleitung drastisch reduziert.

Zwei Effekte, ein Prinzip: die Thermoskanne

Eine Thermoskanne hält heiße oder kalte Flüssigkeiten lange auf Temperatur – nicht durch eine dicke Wand, sondern durch zwei Prinzipien im Doppelwandaufbau: eine verspiegelte Oberfläche, die Strahlungswärme reflektiert, und ein Vakuum zwischen den Wänden, das die Wärmeleitung fast vollständig unterbindet. PSCoat nutzt dieselben zwei Prinzipien – nur in einer Beschichtung von wenigen Millimetern statt in einer Doppelwand.

Dasselbe Prinzip in beiden Fällen: Reflexion an der Oberfläche (Effekt 1) und unterbrochene Wärmeleitung durch Vakuum im Material (Effekt 2).

01

EFFEKT 1: REFLEXION (THERMOREFLEXION / TSR)

Die Beschichtung reflektiert einen hohen Anteil der einfallenden Sonnenstrahlung über das gesamte Spektrum, einschließlich Infrarot (Total Solar Reflectance, TSR). Wie die Spiegelschicht der Thermoskanne wirkt das an der **Oberfläche**: Strahlungswärme wird zurückgeworfen, bevor sie in den Untergrund eindringt.

02

EFFEKT 2: VAKUUM-ISOLATION (KNUDSEN-EFFEKT)

Die geschlossenen Kammern in den Keramik-Nanosphären bilden Barrieren für den Wärmetransport. Der *Knudsen-Effekt* tritt auf, wenn die Hohlräume kleiner sind als die mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle – bei normalen Gasen nur wenige Nanometer. In so kleinen Räumen können die Gasmoleküle nicht mehr frei kollidieren und Wärme übertragen, sondern stoßen hauptsächlich an die Wände. Wie im Vakuum-Zwischenraum der Thermoskanne wirkt das **im Material**: Wärmeleitung wird auf Ebene der einzelnen Sphäre praktisch unterbunden.

WARUM BEIDE EFFEKTE ZUSAMMEN ZÄHLEN

Reflexion verhindert, dass Strahlungswärme überhaupt eindringt; die vakuumgefüllten Keramik-Nanosphären verhindern, dass die verbleibende Wärme weitergeleitet wird. Erst das Zusammenspiel beider Prinzipien erklärt die extrem niedrigen Wärmeleitfähigkeitswerte (λ) der Beschichtung – wie bei der Thermoskanne ist es nicht ein Effekt allein, sondern die Kombination aus Spiegelfläche und Vakuum.

Warum Glaskeramik ideal ist

- hohe Temperaturbeständigkeit,

RELEASE

Release & confirmation

Confirmation of the system handbook in the present version by the responsible person.

NOTE

The binding release relates to the German original version of this handbook.

Hiermit wird das Systemhandbuch **Nanoinnendämmung** (mkm-INN-001) in der vorliegenden Version **1.0** (Ausgabe Juni 2026) geprüft und durch den Verantwortlichen freigegeben und bestätigt.

DOKUMENT	mkm-INN-001
VERSION	1.0
AUSGABE	Juni 2026

Mesut Özdoğan · Verantwortlicher
PSCoat Zurynski, Özdoğan & Co. GmbH
Schützenstraße 81a, 58239 Schwerte

Ort, Datum: Schwerte, Juni 2026